



tba

Techniek

TBA-Tabelkaart 1

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

maart 2018

tba

Technisch Bureau Afbouw
Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag
Telefoon: 070 33 66 500
E-mail: info@tbafbouw.nl
www.tbafbouw.nl



Criteria	Groep 1	Groep 2	Groep 3
Toepassing:	Gepleisterd of fijn geschuurd oppervlak.	Fijn gestructureerd oppervlak, bijvoorbeeld fijne minerale- of kunstharsgebonden (sier)pleisters met een maximale laagdikte of korreldikte van 3 mm.	Grof gestructureerd oppervlak, bijvoorbeeld dikke minerale- of kunstharsgebonden (sier)pleisters met een laagdikte of korreldikte groter dan 3 mm.
Plaatselijke onregelmatigheden: (1)	Toegestaan volgens proefvlak.	Toegestaan volgens proefvlak.	Toegestaan volgens proefvlak.
Kleurverschillen minerale (sier)pleisters: (2)	Toegestaan.	Toegestaan.	Toegestaan.
Kleurverschillen kunstharsgebonden (sier)pleisters:	Niet toegestaan.	Niet toegestaan.	Niet toegestaan.
Vlakheidstolerantie in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:(3)	0,4 m	2	3
	1 m	3	5
	2 m	4	8
	4 m	8	10
	10 m	12	15

Toelichting

- (1) Ter voorkoming van conflictsituaties over welke esthetische eisen de opdrachtgever aan het werk kan stellen, is het raadzaam een proefvlak te benoemen als referentie voor de overeengekomen werkzaamheden.
- (2) Indien veroorzaakt door ongelijkmatige verharding en/of droging.
- (3) Deze tabel dient ook ter bepaling van de vlakheid van profielen.

Meetapparatuur

Een vlakheidsmeting dient te worden uitgevoerd met een precisierel, waarvan de lengte overeenkomt met de gekozen afstand tussen de meetpunten. Bij een afstand tussen de meetpunten groter dan vier meter dient een vlakheidsmeting niet te worden uitgevoerd met behulp van een rei, maar met behulp van lasermeetapparatuur waarvan de nauwkeurigheid bekend is.

Visuele beoordeling

Alvorens het gevelvlak visueel te beoordelen, dient bij voorkeur klim- of steiger materiaal te zijn verwijderd.

Tijdens een beoordeling mag er geen strijklicht op het te beoordelen geveloppervlak vallen.